

Technische fiche

Beschermende wax voor de onderkant - spray

Beschikbare containermaten, bestelnummer en PU

Beschermende waxspray voor de onderkant 500 ml

Art.
Nr.: 27201 PU 12

Beschrijving en eigenschappen

UBS is een duurzame bescherming voor de onderkant van de auto op basis van hoogwaardige wax en heeft een zeer lange levensduur. Het product bevat geen aromatische bestanddelen en is PVC-compatibel. Het hecht op alle carrosseriedelen, asonderdelen, enz., zelfs in dikkere lagen. Door het gebruik van speciale en hoogwaardige componenten en additieven voldoet het product bovendien aan de hoogste eisen. UBS beschermt ook perfect tegen mechanische slijtage op kwetsbare carrosseriedelen, zoals binnenspatborden, enz. Zelfs in dunne lagen beschermt het product en blijft het waterafstotend. Na het verwijderen van roest met FERTAN Roest Converter biedt UBS een perfecte bescherming tegen roest en corrosie. UBS kan niet worden overschilderd, maar kan in dunne lagen worden aangebracht over bv. geverfde bodems, blijft elastisch en compenseert bv. carrosserieverdraaiingen.



Toepassing en gebruiksaanwijzing

Bus goed schudden voor gebruik of product goed roeren. Door zijn speciale viscositeit kan het product ook bij lage temperaturen worden aangebracht met airless en standaard spuitpistolen. Breng slechts een dunne laag aan op de onderkant van geverfde voertuigen met UBS. Hierdoor ontstaat een visueel zeer aantrekkelijke, maar toch uiterst stabiele en waterafstotende bescherming. Indien meerdere lagen UBS aangebracht moeten worden, in lagen aanbrengen met een uitdamp tijd van ca. 2 uur / 20°C. Zelfs bij hoge temperaturen kan het product optimaal worden aangebracht en druip het niet. De optimale aanbrengtemperatuur en de temperatuur van de carrosserie moeten min. 20° C zijn. Bij het aanbrengen met een penseel vergemakkelijkt opwarming in een waterbad het uitnemen uit het blik en het aanbrengen. Niet verwarmen in de oven of op andere warmtebronnen. Ontploffingsgevaar. Bedek of plak delen af die niet gecoat moeten worden, b.v. remmen, uitlaat, enz. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht. Zonder voldoende ventilatie kunnen zich explosieve mengsels vormen.

Voordelen

- Ideaal voor bijwerken, zelfs op kleine oppervlakken
- Hoogste slijtvastheid, zelfs in de winter
- Geen lange droog- en wachttijden
- Past zich ideaal aan onder vloeren aan
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Bestand tegen de zoutsproeitest gedurende meer dan 1.000 uur

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com

Verwerkingshulpmiddelen

Art. Nee.

Technische specificaties

Basis	Microkristallijne paraffinewas, olie, oplosmiddelen en additieven
Kleur	Transparant - amber
Ruik	Terpentijn
Vaste inhoud	-
Vlampunt	-
Viscositeit (20°C)	-
Dichtheid (20°C)	-
Droogtijd	Stofdroog na ca. 3-5 uur bij 20°C en luchtcirculatie Aanraak droog na ca. 6-10 uur Volledig droog na 1 dag bij 20°C en luchtcirculatie
Aanbevolen laagdikte	300 µ nat → 125 µ droog
Zoutneveltest (DIN 50021 + DIN 53210)	1000 uur / 200 µ droge laag → Ri 0
Opslag	10 - 20°C (droog)
Werkdruk	Zuignap pistool 8 - 9,5 bar Drukbeker pistool 3.5 - 4.5 bar
Bedrijfstemperatuur	-30 - 70 °C
Verbruik ca.	1 liter voor 4 m ² bij een laagdikte van 250 µ (sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond).
Reiniging	Ongedroogd materiaal kan worden verwijderd met terpentine.

Waarschuwing voor gevaar en veiligheid

Neem vóór gebruik de gedrukte veiligheids- en gevaarinstructies in acht.

U kunt het veiligheidsinformatieblad rechtstreeks bij ons aanvragen.

BELANGRIJK!

FERTAN Underbody Protection Wax is een product van FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH en haar algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH geeft geen garantie voor producteigenschappen en deze dienen door iedere gebruiker naar eigen behoefte te worden gecontroleerd. Informatie die niet in deze bijsluiters is opgenomen, mag de gebruiker er niet toe aanzetten het product voor speciale doeleinden te gebruiken en Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com